Mengverhouding





Mengverhouding volgens gewicht of massa

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

LET WEL OP: dit zijn de mengverhoudingen van onze produkten !!

**CR primer: zinkchromaat primer, kan gebruikt worden op blank metaal om roesten tegen te gaan, tevens een uitstekende primer voor zeer gladde materialen zoals koper, aluminium of inox dat moet afgelakt worden, mag na het spuiten niet geschuurd worden, laat geen aftekening achter van schraal spuitwerk of "lopers", 1 enkele laag volstaat, kan na drogen (ongeveer 1 uur) onmiddellijk overlakt worden, is bij ons te verkrijgen in potten of spuitbus (zie lakken primers/ spuitbussen primers) mengverhoouding:1:1

** Plastiek primer: transparante laag, noodzakelijk om plastiek delen die nooit gelakt geweest zijn te schilderen, hoeft niet geschuurd of geslist te worden, 1 enkele laag volstaat, zowel verkrijgbaar in potten als in spuitbussen (zie lakken primers/spuitbussen primers) mengverhouding : geen verharder of verdunning, het produkt moet zonder mengen rechtstreeks gebruikt worden.

** 1K grondverf: geen verharder, deze verf is op cellulose basis, kan men in de eerste lagen 80% verdunnen met verdunning X, de laatste laag 100% thinner X, geeft een egaler oppervlakte, dus ook makkellijker te slissen, kan reeds met P800 waterproof.

** 2K grondverf: moet vermengd worden met 25% verharder fast, geen thinner, kan na 12 uur geslist worden met P600 daarna met P800 om een mooi egaal oppervalk te bekomen, zeer goede hechting zowel op primers, blank metaal als kunststof.

**Acrylaat of BT lak: op 1 liter, 50% verharder standaard en 30% thinner fast, of 50% verharder fast en 10% thinner fast.

**Autobase of autobase plus: basislak, mag enkel verdunt worden, op 1 liter, 50% thinner fast of thinner slow, deze laatste wordt vooral gebruikt bij moeilijk te spuiten lakken ("wolken"), wanneer zede lak om welke reden ook niet binnen de 24 uur overspoten wordt met vernis, moet men 10% verharder standaard toe voegen.

**Autoclear vernis: op 1 liter, 50% verharder standaard en 10 tot 20% thinner fast, of 50% verharder fast en 10% thinner fast.

**Plastoflex primer: plastiek primer, wordt onverhard en onverdunt gebruikt, hetgeen niet verspoten is kan bewaard worden.

**Cr primer: zinkchromaat primer voor aluminium of andere materialen zonder hechting, 1 enkele laag volstaat, mag niet geschuurd worden.

**Washprimer: is verkrijgbaar in zwart of rood, moet 50% verhard worden met E69 verharder.